

ルブフィット加工油シリーズ

LF-53・LF-55・LF-60・LF-65 LF-15・LF-15B・LF-20 型

仕様				
	LF-53	LF-55	LF-60	LF-65
外観	無色透明液状	無色透明液状	無色透明液状	無色透明液状
密度 (g/cm ³)	0.75	0.79	0.79	0.90
粘度 (mm ² /s,40°C)	1.3	3.0	3.0	27
引火点 (°C)	70以上	80以上	80以上	150以上
銅板腐食 (100°C/h)	変色せず	変色せず	変色せず	変色せず

※数値は測定値です。規格値ではありません。

型式	容量
LF-53-5	5ℓ
LF-55-5	
LF-60-5	
LF-65-5	
LF-53-20	20ℓ
LF-55-20	
LF-60-20	
LF-65-20	

仕様				
	LF-15	LF-15B	LF-20	
外観	黄緑色透明液状	淡黄色透明液状	淡緑色透明液状	
密度 (g/cm ³)	0.87	0.9	0.92	
粘度 (mm ² /s,40°C)	8	20	35	
引火点 (°CCOC)	210	230	320	
銅板腐食 (100°C/h)	不活性	不活性	不活性	
流動点 (°C)	-37.5	-20	-20	
生分解率 (%)	約86	約95	約99	
成分	油脂	—	50wt%以上	90wt%以上
	合成潤滑剤	90wt%以上	50wt%以上	—
	塩素分	含有しない	含有しない	含有しない
	硫黄分	含有しない	含有しない	含有しない

※数値は測定値です。規格値ではありません。

型式	容量
LF-15-4	4ℓ
LF-15B-4	
LF-20-4	
LF-15-20	
LF-15B-20	20ℓ
LF-20-20	

正しい使い方

- 使用前に必ず製品安全データシートをお読みください。
- 冷暗所に保管してください。



オイル潤滑システム